

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

### **TURAPORI ECOLOGICO**

#### **Технические характеристики**

Прозрачный, акриловый, экологический грунт для дерева, прекрасно шлифуемый наждачной бумагой. Регулирует абсорбирование древесины, заполняет поры и облегчает процесс шлифования. Позволяет значительно сэкономить материалы по отделке дерева и улучшает его эстетический вид.

#### **Сфера применения**

Как основание для нанесения ECOPROTETTIVO LEGNO и ECOPROTETTIVO PARQUET by OIKOS.

#### **Подготовка подложек**

Очистить обрабатываемую поверхность, удалить пыль и возможные остатки грязи. Смолистую древесину следует очистить подходящими продуктами.

#### **Способ нанесения**

Нанести один слой TURAPORI ECOLOGICO кистью, валиком или краскопультом (сопло 1,3–1,7мм). Через 6 часов зачистить мелкой наждачной бумагой. Перед нанесением убедитесь, что дерево сухое и имеет не более 15% влажности.

#### **Отделка**

ECOPROTETTIVO LEGNO и ECOPROTETTIVO PARQUET by OIKOS

#### **Технические характеристики: нанесение**

<b>Разведение</b>	Для нанесения <u>валиком или кистью</u> – готов к применению. Для краскопульта – развести на 10-15% питьевой воды.
<b>Расход</b>	8– 10 кв.м/л в один слой, в зависимости от подложки
<b>Инструменты для нанесения</b>	Кисть, валик, краскопульт (сопло 1,3–1,7 мм).
<b>Температура нанесения</b>	+5 °C - +36 °C (с относительной влажностью не более 80%)
<b>Время визуального высыхания</b>	1 - 2 ч (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)



Scheda Tecnica tu/03/ru

- Повторное покрытие** 6 часов (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
- Очистка инструмента** Водой

**Технические характеристики: продукт**

<b>Состав</b>	Акриловые смолы в водной дисперсии, консерванты и другие добавки облегчающие нанесение, образование пленки и шлифовку.
<b>Удельный вес</b>	1 кг/л ± 3%
<b>pH</b>	7,5 - 8,5
<b>Вязкость</b>	100 CPS +/-5% Brookfield (RVT 20 об/мин. при 25°C)
<b>Температура хранения</b>	+2°C - +36°C. Боится мороза
<b>Реакция на огонь</b>	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
<b>Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE</b>	Класс принадлежности: A/d; VOC: 75 г/л (максимум); Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 130 г/л
<b>Фасовка</b>	0,75 - 1 - 2,25 л

**Сведения о безопасности**

Продукт не содержит тяжёлых металлов таких, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичных, ароматических, хлоросодержащих растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

**Основные технические условия**

Очистить обрабатываемую поверхность, удаляя остатки жира специальными продуктами. Нанести один слой акрилового грунта для дерева типа TURAPORI ECOLOGICO by OIKOS. Через примерно 6



часов зачистить мелкой наждачной бумагой. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - ..... за кв. м., включая материал и работу, строительные леса не включены.

## Заметки

Компания OIKOS Spa гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.

