

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ SOTTOSMALTO ECOLOGICO

Технические характеристики

Экологическая эмаль на водной основе, идеальна для обработки деревянных поверхностей перед покраской. Эмаль легко наносится, не капает во время нанесения, обеспечивает гладкость нанесения и расширение отделочной эмали; отлично сцепляется с поверхностью, имеет высокую укрываемость способность дилатации и эластичность. Без формальдегида.

Сфера применения

Грунтовочный слой для ECOSMALTO UNIVERSALE by OIKOS.

Подготовка подложек

Очистить обрабатываемую поверхность, удаляя возможные остатки пыли и грязи. Смолистое дерево должно быть очищено, используя подходящие продукты.

Способ нанесения

Нанести валиком, кистью или краскопультом (сопло 1,3–1,7 мм) один слой SOTTOSMALTO ECOLOGICO с перерывом примерно 6 часов перед нанесением ECOSMALTO UNIVERSALE by OIKOS.

Технические характеристики: нанесение

Разведение	Валик, кисть – готов к нанесению, макс. 5% питьевой воды Краскопульт – 5-10 % питьевой воды.
Расход	12–16 м ² /л на слой, в зависимости от подложки
Инструменты для нанесения	Кисть, валик, краскопульт (сопло 1,3–1,7 мм).
Температура нанесения	+5 °C - +36 °C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	2 - 4 часа (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	36 часов (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)



Повторное покрытие	6 ч (при температуре 20°С с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

Технические характеристики: продукт

Состав	Специальные акриловые смолы в водной дисперсии, кроющие наполнители на основе двуокиси титана, органические и неорганические красители, другие добавки, облегчающие нанесение и образование пленки.
Удельный вес	1.2кг/л +/-3%
pH	8,5 – 9
Вязкость	2000 +/-5% CPS Brookfield (RVT 20 об/мин. при 25°С)
Температура хранения	+2°С - +36°С. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/СЕ	Класс принадлежности: A/d; VOC: 50 г/л (максимум); Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 130 г/л
Цвет	Белый
Фасовка	0,75 – 2,25 л

Сведения о безопасности

Продукт не содержит тяжёлых металлов таких, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичных, ароматических, хлоросодержащих растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.



Основные технические условия

Очистить обрабатываемую поверхность, удалить отшелушивающиеся старые покрытия. Остатки грязи удалить подходящими продуктами. Нанести на дерево один слой SOTTOSMALTO ECOLOGICO by OIKOS. После высыхания, примерно через 6 часов, нанести один или два слоя ECOSMALTO UNIVERSALE by OIKOS. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за кв. м, включая материал и работу, исключая строительные леса.

Заметки

Компания OIKOS Spa гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований. Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней. Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.

